

STEICO *multi cover 5*

begehbare regensichernde Dampfbremsbahn

Abdichtungssystem für
STEICO Dämmösungen



EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

Für den Einsatz bei
Dach- und Wandkonstruktionen
im Außenbereich



- Hervorragende Begehbarkeit auch bei Nässe
- 2 integrierte Selbstklebebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Einsatz als temporäre Behelfsdeckung möglich

Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in
den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter www.steico.com



| LIEFERFORMEN STEICOm^{ulti} cover 5

Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m ²]	Rollengewicht [kg]
1,50	50	75,0	11,0

| TECHNISCHE KENNDATEN STEICOm^{ulti} cover 5

Produktion und Kennzeichnung	DIN EN 13984: 2013
Brandverhalten	Klasse E nach EN 13501-1
Flächengewicht	150 g/m ²
s _d -Wert:	5 m
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +80 °C
Höchstzugkraft Längs / Quer [N/5cm]	320 / 270
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs/Quer [%]	40 / 40
Weiterreißwiderstand Längs / Quer [N]	350 / 300
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1
Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstands gegen künstliche Alterung	bestanden
Freibewitterung:	bis 3 Monate
Geeignet als Behelfsdeckung	bis 4 Wochen



| MATERIAL

3-lagig, beschichtetes PP-Vlies, gitterverstärkt

| HINWEISE

STEICOm^{ulti} cover 5 trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern

| VERARBEITUNG STEICOm^{ulti} cover 5

- Dachfläche vorab reinigen und von Störkörpern befreien (Nägeln und spitze Gegenstände)
- Die Bahn mit der bedruckten Seite dem Verarbeiter zugewandt verlegen
- Parallel zur Traufe mit mind. 10cm Überdeckung verlegen
- Nur innerhalb des Überlappungsbereichs fixieren (z.B. Klammern)
- Die längsseitigen Selbstklebezonen erst nach Fixierung der Bahn durch Abziehen des Schutzstreifens aktivieren
- Bauteilanschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht mit STEICO-Systemzubehör auszuführen