

# STEICO *multi connect*

Dauerelastische Klebe- Dichtmasse

Abdichtungssystem für  
STEICO Dämmlösungen



## EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

Für alle Anschlussbereiche  
des STEICO Bausystems und  
an angrenzende Bauteile



- dauerelastisch
- lösemittelfrei
- tropft nicht ab
- kann ohne Anpresslatte verwendet werden
- extrem hohe Klebkraft
- auch bei Dachsanierung von aussen einsetzbar

Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in  
den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter [www.steico.com](http://www.steico.com)



## | LAGERUNG / TRANSPORT

STEICOmultipconnect kühl und trocken lagern bei +15° bis +25°C

## | HINWEISE

STEICOmultipconnect vor Hitze, Kälte und Licht schützen

Bis zu 12 Monate Lagerfähigkeit

## | LIEFERFORMEN STEICOmultipconnect

Gebinde	Inhalt [ml]
12 Schlauchbeutel/Karton	à 600 ml/715g
12 Kartusch/Karton	à 310 ml/370g

## | TECHNISCHE KENNDATEN STEICOmultipconnect

Basis	modifizierte Dispersionen
Farbe	elfenbein
Filmeigenschaft	dauerelastisch
Mindestverarbeitungstemperatur	Klebstoff ab +5° C / Bauteil ab -5° C
Frostbeständigkeit	-30°C
Aushärtezeit	ca. 1d (abhängig von Untergrund und Raupendicke)
Temperaturbereich	-30° C bis 80° C
Reichweite	
310 ml	6– 8 m
600 ml	12–14 m

## | VERARBEITUNG STEICOmultipconnect

- die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, fett-, öl- und staubfrei sein. Eventuell vorhandene Trennmittel sind zu entfernen
- bei Anwendung auf beschichteten Untergründen ist eine Vorprüfung der Verträglichkeit notwendig
- 6–8mm dicke Raupen einseitig auf die Bahn oder den tragfähigen Bauwerkstoff auftragen
- die Bahn mit Entlastungsschlaufe innerhalb der Nassphase der Kleberaube durch leichtes andrücken fixieren (ACHTUNG: Raupe nicht flach drücken)
- alternativ kann die Verklebung nach bedingter Antrocknung (16–20 h, in staubfreier Umgebung) in die trockene Kleberaube erfolgen. Hier kann der Anpressdruck erhöht werden